

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma formulação de tinta ink Jet.

PROCEDIMENTO

Inicialmente adicionar água e depois são adicionados a pyrrolidona, 1,4 Butanodiol, Dowanol PNB e Qualiadi 610 agitar em dispersor por 5 minutos e por fim adiciona o cab-o-jet 200 e dispersar por 30 minutos.

INGREDIENTES

PRODUTO	% EM PESO.
CAB-O-JET 200	26,7
2-PYRROLIDONE	18,8
1,4 BUTANODIOL	3,5
DOWANOL PNB.....	2,2
QUALIADI 610	0,1
AGUA DI.....	48,7

VARIAÇÕES

INGREDIENTES	CIANO	MAGENTA	AMARELO
ÁGUA DI	20,65%	19,90%	19,90%
PROXEL GXL (BIOCIDA)	0,10%	0,10%	0,10%
DEG BEM	5,00%	5,00%	5,00%
DEG	30,00%	25,00%	25,00%
COJ 250 Cyan	42,00%	0,00%	0,00%
COJ 260 Magenta	2,25%	50,00%	0,00%
COJ 270 Yellow	0,00%	0,00%	50,00%
	100,00%	100,00%	100,00%

QUANTIDADE

- 10 Kilos

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.

As informações aqui fornecidas possuem somente caráter informativo não tendo aplicação comercial.