

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma formulação de Tinta Latéx Brilhante Exterior Imobiliária.

PROCEDIMENTO

Inicialmente adiciona-se água, anti-espumante, dispersante. Dispersa-se por 5 minutos e por fim adiciona-se o Dióxido de Titânio, carga mineral e dispersar em alta velocidade por 30 minutos. Terminada a dispersão faz-se a completagem mantendo sempre a agitação.

INGREDIENTES	FUNÇÃO	PESO EM GRAMAS
Água	Solvente	109,97
Tipure TiO2	Pigmento	189,55
Caulim	Carga Mineral	52,67
Qualiadi 245	Dispersante	9,86
Qualiadi 245	Anti-Espuma	1,92
Bio 100	Bactericida	5,69
Dowanol PPH	Coalecente	50,14
Qualisolv 170	Coalecente	67,43
COMPLETAGEM		
Resina Acrílica	-	506,02
Monoetanolamina	pH Tampão	4,04
Espessante Acrílico	Espessante	2,71
TOTAL		1000,00

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.

As informações aqui fornecidas possuem somente caráter informativo não tendo aplicação comercial.