

DESCRIÇÃO

Sólido branco, composto essencialmente de hidrocarbonetos saturados. Possui excelente estabilidade, com boa resistência à umidade.

ESPECIFICAÇÃO

Aspecto	Sólido branco
Cor Saybolt	mín. 20
Ponto de Fulgor, °C	mín. 210
Ponto de Fusão, °C	60 - 62.8
Teor de Óleo, % em peso	máx. 2.0 %
Penetração (100g a 25°C por 5 segundos), 01 mm	máx. 15

APLICAÇÕES

- Fabricação de vela;
- Composição de ceras;
- Parafinação de papéis e lonas;
- Composição de borrachas;
- Indústria química.

EMBALAGEM

Saco de 20 Kg.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.

As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda.